



东台凯鹏塑胶有限公司

台湾凯鹏塑胶有限公司

江苏省盐城市东台许河工业区

Tel:0515-85303562-8001

Fax:0515-85303561

台湾高雄市鸟松乡松埔北巷30之9号

Tel:+886-7-7323191

Fax:+886-7-7323170

<http://www.kp-puhose.com>

E-mail:kp18602508121@126.com

K.P. PA6管(尼龙管) 特性:

- ◎全新进口PA6原料制造，管壁光滑均匀，尺寸稳定，工作寿命长。
- ◎耐高压，刚性强，耐老化。
- ◎常温(23℃)工作压力2.0MPa，爆破压力6.0MPa。
- ◎正常使用温度范围 -30℃~+120℃，长期使用建议温度-20℃~+85℃。
- ◎耐化学物质，使用介质酸碱值为 PH4~9。
- ◎使用介质:压缩空气、水、燃料油、化学溶剂、流体等。

常用规格参数表

产品型号	规格(m m)	外径(mm)		内径(mm)		长度(M)	最小弯曲半径
		尺寸	公差	尺寸	公差		
PA6M0425	4*2.5	4	±0.1	2.5	±0.1	200	13
PA6M0604	6*4	6	±0.1	4	±0.1	100	24
PA6M0806	8*6	8	±0.1	6	±0.1	100	48
PA6M1075	10*7.5	10	±0.15	7.5	±0.15	100	60
PA6M1008	10*8	10	±0.15	8	±0.15	100	60
PA6M1209	12*9	12	±0.15	9	±0.15	100	75
PA6M1210	12*10	12	±0.15	10	±0.15	100	75